

Technical Data Sheet - Transparent Setting and Distance Blocks



BO 51 210 01-11

Transparent setting blocks made of plastic · for use when mounting all-glass showers, all-glass assemblies, mirrors or other glazing applications

1. Technical data

Product name: PVC Compound
Product type: STE-3082 NC
Appearance: Transparent particles
Application: Extrusion moulding

2. Product properties

In compliance with RoHS (Restriction of Hazardous Substances) Directive 2011/65/EU

Contains phthalate

Physical Properties	Unit	Typical value	Test Method
Density	g/cm ³	1.25 ± 0.03	GB/T1033
Shore Hardness	A/15	82 ± 3	GB/T2411
Tensile Strength	Mpa	≥ 13	GB/T1040
Elongation	%	≥ 250	GB/T1040

Note:

Inspection frequency: Batch; 3 / 3 m

3. Other information

Packing: Net weight: 25kg
Moulding temperature: 140-185 C°
Storage environment: cool · dry · well-ventilated · clean · free from corrosive gases

4. Disclaimer

The present product data have been compiled to the best of our knowledge under specific test conditions and are meant as a general guideline only. The customer is responsible for determining the suitability of the product for its intended use before using it.

Technisches Datenblatt - Transparente Distanz- und Trageklötze



BO 51 210 01-11

Durchsichtige Verglasungsklötze aus Kunststoff · als Distanz- oder Trageklötze bei Montagen von Ganzglasduschen, Ganzglasanlagen, Spiegeln und anderen Verglasungen

1. Technische Daten

Produktname: PVC-Verbund
Produkttyp: STE-3082 NC
Erscheinungsbild: Transparente Klötze
Anwendungsgebiet: Strangpressen

2. Produkteigenschaften

Das Produkt entspricht der EU-Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten RoHS 2011/65/EU. · Enthält Phthalat.

Physikalische Eigenschaften	Einheit	Typischer Wert	Testmethode
Dichte	g/cm ³	1.25 ± 0.03	GB/T1033
Shore-Härte	A/15	82 ± 3	GB/T2411
Reißfestigkeit	Mpa	≥ 13	GB/T1040
Dehnbarkeit	%	≥ 250	GB/T1040

Hinweis:

Kontrollhäufigkeit: Batch; 3 / 3 m

3. Weitere Informationen

Verpackung: Nettogewicht: 25kg
Spritzgießtemperatur: 140-185 C°
Lagerbedingungen: kühl · trocken · gut belüftet · sauber · frei von Schadgas

4. Haftungsausschluss

Die vorliegenden Produktdaten wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sie basieren auf spezifischen Testbedingungen und sind lediglich als Verarbeitungsempfehlung gedacht. Sie stellen keine Gebrauchsgarantie im rechtlichen Sinne dar. Die Produktdaten entbinden den Kunden nicht von der Verantwortung, das Produkt vor seiner Verwendung auf Eignung für die beabsichtigten Zwecke zu prüfen.