



PVC vloermarkeringstape

- Tweekleurig, diagonaal gestreepte veiligheidstape
- Geschikt voor het duidelijk zichtbaar markeren/beveiligen/afbakenen van hindernissen, parcours of sportzones

Technische specificaties:

Lijmsysteem	Natuurrubber
Kleefkracht	5.9N / 25mm RVS
Drager	Zacht PVC
Temperatuurbereik	60°C
Rek tot breuk in %	200%
Met de hand scheurbaar	Ja
Lijmresten na verwijderen	Ja
Densiteit	n.v.t.
Liner	n.v.t.

Toe te passen op de volgende materialen

Brute aluminium	Geanodiseerd aluminium
Alucabond	Blank staal
Koud gevormd staal	KTL gecoat staal
RVS-1.403-1.4554-1.4307	RVS-1.4401-1.4573-1.4404
PMMA-XT	PMMA-GS
Glas	Perspex, plexiglas, altoglas
PET-A	PET-G
Polycarbonaat	Polypropyleen (PP)
Polyethyleen (PE)	Polyester
Auto- en scheepslakken	Schilderwerk
Hout	Beton

Bestelnummer	Breedte	Lengte	Dikte	Winkelassortiment	Doosinhoud	Kleur
2073BL5033	50mm	33m	0.15mm	Nee	18	Blauw
2073GE5033	50mm	33m	0.15mm	Nee	18	Geel
2073GRO5033	50mm	33m	0.15mm	Nee	18	Groen
2073GZ10033	100mm	33m	0.15mm	Nee	12	Geel/Zwart
2073GZ5033	50mm	33m	0.15mm	Nee	18	Geel/Zwart
2073GZ5033W	50mm	33m	0.15mm	Ja	18	Geel/Zwart
2073R5033	50mm	33m	0.15mm	Nee	18	Rood
2073RW5033	50mm	33m	0.15mm	Nee	18	Rood/Wit
2073RW5033W	50mm	33m	0.15mm	Ja	18	Rood/Wit

Gebruiksspecificatie:

Bij het aanbrengen van de tape dient de ondergrond schoon, droog en vetvrij te zijn. Voorkom het aanraken van de open zijde van de tape omdat dit de kleefkracht nadelig kan beïnvloeden. Alle lijmsystemen die op tapes worden gebruikt zijn drukgevoelig (niet vloeibaar). Daarom is het belangrijk de tape bij het aanbrengen stevig aan te drukken over het totale kleefoppervlak om zo voldoende verbinding op te bouwen.

Garantie bepaling:

De specificaties in dit productblad zijn gemiddelden en bieden geen garanties. De gebruiker dient vooraf altijd zelf vast te stellen of de tape, lijm of kit geschikt is voor het beoogde doel. De houdbaarheid van tape, lijm en kit tijdens opslag is ca. 12 maanden, bij opslag op een koele en droge plaats met een gemiddelde temperatuur rond de 20°C (tenzij anders aangegeven). Tape, lijm en kit mogen tijdens opslag niet in direct contact komen met Uv-licht of andere warmtebronnen. Tape altijd goed aandrukken en alleen toepassen op schone, droge en vetvrije ondergrond. Onze leveringsvoorwaarden vindt u voortaan op onze website: www.berkleba.nl